


NORMA UNI EN 13227

SELECT ●
 NATURE △
 RUSTIC ■
 CLASSE LIBERA
 MIX 1
 MIX 2



Il marchio della gestione forestale responsabile



Classificazione per Quercus spp. (Quercia)

Faccia dell'elemento

CARATTERISTICHE

	●	△	■
Alburno sano	Non consentito	Consentito*	Consentite tracce leggere
Nodi			
Sani e aderenti b** < 70 mm b** ≥ 70 mm	Consentiti se: diametro ≤ 2 mm diametro ≤ 3 mm	Consentiti se: diametro ≤ 5 mm diametro ≤ 10 mm	Consentiti se: diametro ≤ 15 mm diametro ≤ 30 mm
Nodi marci	Non consentiti	diametro ≤ 3 mm	diametro ≤ 10 mm
Fessurazioni	Non consentite	Consentite	
Scanalature di corteccia	Non consentite	Non consentite	Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni in legno
Colpo di fulmine	Non consentito	Non consentito	
Deviazione della fibratura	Consentita, nessun limite	Consentita, nessun limite	
Variazione di colore	Consentita leggera variazione	Consentita***	
Raggi parenchimatici (specchiature)	Consentiti	Consentiti	
Alterazione biologica	Non consentita	Non consentita	Non consentita, ad eccezione dell'azzurramento e dei fori neri da insetti (moschettatura)

Parti non visibili

Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni in legno.
 L'alburno sano è consentito fino al 50% dello spessore.

* Per elementi senza incastro di grandi dimensioni e maxi è consentito alburno sano non maggiore del 15% della faccia.

** b = larghezza della faccia dell'elemento.


*** Quercia bruna.

NORMA UNI EN 13226
M/F

SELECT ●
NATURE △
RUSTIC ■
CLASSE LIBERA
MIX 1
MIX 2



Il marchio della
gestione forestale
responsabile



Classificazione per Quercus spp. (Quercia)

Faccia dell'elemento			
CARATTERISTICHE	●	△	■
Alburno sano	Non consentito	Consentito	Consentite tracce leggere
Nodi			Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni in legno
Sani e aderenti	Consentiti se: diametro ≤8 mm	Consentiti se: diametro ≤10 mm	
Nodi marci	Consentiti se: diametro ≤1 mm	Consentiti se: diametro ≤5 mm	
Cretti (setolature)	Non consentiti	Consentiti fino a 15 mm di lunghezza	
Inclusioni di corteccia	Non consentite	Non consentite	
Colpo di fulmine	Non consentito	Non consentito	
Deviazione della fibratura	Consentita, nessun limite	Consentita, nessun limite	
Variazione di colore	Consentita leggera variazione	Consentita*	Non consentita, ad eccezione dell'azzurramento e dei fori neri da insetti (moschettatura)
Raggi parenchimatici (specchiature)	Consentiti	Consentiti	
Alterazione biologica	Non consentita	Non consentita	
Parti non visibili			
Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni in legno. L'alburno sano è consentito dalla controfaccia fino alla parte superiore dell'incastro maschio senza considerare i limiti definiti per la faccia.			
* Quercia bruna			