


LE PRINCIPALI SPECIE LEGNOSE DEL PARQUET TRADIZIONALE MASSELLO




AFRORMOSIA

Provenienza: Africa
Nome botanico: Pericopsis elata
Ossidazione: Elevata
Durezza: Media




DOUSSIE'

Provenienza: Africa
Nome botanico: Afzelia
Ossidazione: Elevata
Durezza: Media



TROKO

Provenienza: Africa
Nome botanico: Milicia excelsa
Ossidazione: Elevata
Durezza: Media



LARICE

Provenienza: Asia
Nome botanico: Larix sibirica
Ossidazione: Bassa
Durezza: Media



MERBAU

Provenienza: Asia
Nome botanico: Intsia bijuga
Ossidazione: Bassa
Durezza: Media



MOGANO SAPELLI

Provenienza: Africa
Nome botanico: Entandrophragma cylindricum
Ossidazione: Bassa
Durezza: Media




NOCE

Provenienza: Europa
Nome botanico: Juglans regia
Ossidazione: Bassa
Durezza: Elevata




OLIVO

Provenienza: Europa
Nome botanico: Olea europaea
Ossidazione: Bassa
Durezza: Elevata




ROVERE

Provenienza: Europa
Nome botanico: Quercus petraea
Ossidazione: Bassa
Durezza: Elevata






TEAK

Provenienza: Asia
Nome botanico: Tectona grandis
Ossidazione: Bassa
Durezza: Bassa



WENGE'

Provenienza: Africa
Nome botanico: Millettia laurentii
Ossidazione: Bassa
Durezza: Elevata

- SELECT  TONALITA' UNIFORMI, VENATURE OMOGENEE, PICCOLI NODI OCCASIONALI
- NATURE  LEGGERE SFUMATURE CROMATICHE, VENATURE ACCENTUATE, NODI CONTENUTI
- RUSTIC  MARCATE VARIAZIONI DI COLORE, VENATURE DECISE, NODI E SPACCATURE VISIBILI