

Aderisce al Consorzio Tutela Produttori Italiani

PRODUZIONE E DESIGN ARTISTICO

INDIRIZZO INTERNET : www.stemausrl.it - info@stemausrl.it

SCHEMA PRODOTTO

In ottemperanza al Dlgs 206/2005

"Norme per l'informazione del consumatore "

• **Ragione sociale azienda venditrice** **STEMAU SRL**

• **Tipologia del prodotto :** **COLLEZIONE TECNIC MADE IN ITALY**

Nome botanico: CLOROPHORA EXCELSA Nome commerciale: IROKO , Formato: lamparquet 10-11X65-75x400-600mm

dimensioni: spessore 10 mm larghezza 70, mm lunghezza da 400 a 600 mm, pezzi per pacco: 45,

norma uni di riferimento: UNI EN 13489.

Il prodotto

- Trattasi di parquet 2 strati, costituiti da uno strato di specie legnosa nobile e da un supporto stabilizzante in legno massiccio di betulla uniti fra di loro con colla vinilica D3
- Il prodotto è selezionato e conforme alla normativa EN 13489.

Informazioni sulla posa

- Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto, con imballo integro. Gli imballi devono essere tolti solo al momento della posa, che deve avvenire con serramenti installati ed intonaci asciutti.
- Al momento della posa l'umidità ambientale deve essere compresa tra 45% e 60% e la temperatura non deve essere inferiore a 10° C.
- Il prodotto deve essere incollato su sottofondo cementizio o su pavimenti preesistenti purchè compatti ed idonei e non possono essere posati flottanti. La colla deve essere correttamente distesa sul sottofondo e non su testa e fianchi del prodotto.
- L'umidità del sottofondo non deve superare il 2% in peso per massetto di tipo cementizio normale o a rapida essiccazione, l' 1,7% per massetto riscaldante e lo 0,5% per massetto di anidrite. Il controllo dell'umidità deve essere effettuato mediante igrometro a carburo immediatamente prima della posa.
- In caso di posa in bagni, cucine, sottofondi riscaldanti utilizzare la massima cautela.
- Per la posa su pavimenti riscaldanti assicurarsi che l'impianto sia a norma, che le serpentine siano coperte da almeno cm 3 di massetto, che la temperatura massima del piano di posa sia di 28°C e che il riscaldamento sia messo in funzione gradualmente secondo gli schemi previsti per la posa del parquet. E' possibile la comparsa di fessurazioni tra lista e lista dovute al calore, fessurazioni che tendono ad attenuarsi a riscaldamento spento.
- Eventuali ulteriori indicazioni sulla posa devono fare riferimento al "Manuale per la posa di pavimenti di legno per uso civile" (Edilegno / Federlegno Arredo).
- Nel caso di difetti evidenti del prodotto, non si accettano contestazioni di nessun tipo sul materiale posato. L'utilizzazione o l'alienazione del materiale da parte del compratore costituisce accettazione dello stesso e riconoscimento della corrispondenza a quello pattuito, con conseguente rinuncia a qualsiasi contestazione. Qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa, il compratore dovrà immediatamente sospenderla e comunicarli entro 8 giorni dalla scoperta, pena la decadenza da ogni suo diritto alla garanzia.

Informazioni sulla specie legnosa

- Essendo il legno un materiale naturale sono possibili differenze cromatiche e di venature che sono da considerarsi una caratteristica della specie.
- Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono pertanto da intendersi indicative e non vincolanti.
- Alcuni elementi possono presentare striature più lucenti chiamate "specchiature".
- Il prodotto ha durezza tale da garantire le prestazioni richieste. Ciò nonostante il pavimento si può ammaccare per urti o cadute di oggetti, per l'applicazione di carichi concentrati su piccole superfici quali tacchi a spillo, scale da lavoro, ecc..., piccoli oggetti quali chiodi o sassolini presenti sotto le soles delle scarpe. Il calpestio, particolarmente in presenza di sabbia o altri elementi abrasivi, può nel tempo danneggiare la finitura e la pigmentazione anche in maniera irreversibile. La verniciatura superficiale svolge un'azione protettiva, ma non impedisce quanto sopra descritto.

Informazioni per la conservazione e per la manutenzione

- Una volta effettuata la posa è necessario mantenere le idonee condizioni climatiche. L'umidità dell'aria non compresa tra 45% e 60% può provocare la comparsa di fessurazioni tra lista e lista, di rigonfiamenti, e di microfratture (setolature). E' pertanto fondamentale garantire corrette condizioni ambientali anche in locali non abitati.
- Eventuali risalite di umidità dal sottofondo o allagamenti possono danneggiare in maniera anche irreversibile il pavimento.
- L'utilizzo di alcool, solventi, acidi, ammoniaci può danneggiare irreparabilmente la verniciatura: la manutenzione deve essere effettuata con semplice straccio inumidito e ben strizzato o solo con acqua o, eventualmente, con acqua e idonei detergenti neutri.
- Non sono ammesse contestazioni trascorsi otto giorni la consegna e mai dopo la posa.

Aderisce al Consorzio Tutela Produttori Italiani

PRODUZIONE E DESIGN ARTISTICO

INDIRIZZO INTERNET : www.stemausrl.it - info@stemausrl.it

SCHEMA PRODOTTO

In ottemperanza al Dlgs 206/2005

"Norme per l'informazione del consumatore"

• **Ragione sociale azienda venditrice** **STEMAU SRL**

• **Tipologia del prodotto :** **COLLEZIONE TECNIC MADE IN ITALY**

Nome botanico: PACHYLOBA Nome commerciale: DOUSSIE , Formato: lamparquet 10-11X65-75x400-600mm

dimensioni: spessore 10 mm larghezza 70, mm lunghezza da 400 a 600 mm, pezzi per pacco: 45,

norma uni di riferimento: UNI EN 13489.

Il prodotto

- Trattasi di parquet 2 strati, costituiti da uno strato di specie legnosa nobile e da un supporto stabilizzante in legno massiccio di betulla uniti fra di loro con colla vinilica D3
- Il prodotto è selezionato e conforme alla normativa EN 13489.

Informazioni sulla posa

- Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto, con imballo integro. Gli imballi devono essere tolti solo al momento della posa, che deve avvenire con serramenti installati ed intonaci asciutti.
- Al momento della posa l'umidità ambientale deve essere compresa tra 45% e 60% e la temperatura non deve essere inferiore a 10° C.
- Il prodotto deve essere incollato su sottofondo cementizio o su pavimenti preesistenti purchè compatti ed idonei e non possono essere posati flottanti. La colla deve essere correttamente distesa sul sottofondo e non su testa e fianchi del prodotto.
- L'umidità del sottofondo non deve superare il 2% in peso per massetto di tipo cementizio normale o a rapida essiccazione, l' 1,7% per massetto riscaldante e lo 0,5% per massetto di anidrite. Il controllo dell'umidità deve essere effettuato mediante igrometro a carburo immediatamente prima della posa.
- In caso di posa in bagni, cucine, sottofondi riscaldanti utilizzare la massima cautela.
- Per la posa su pavimenti riscaldanti assicurarsi che l'impianto sia a norma, che le serpentine siano coperte da almeno cm 3 di massetto, che la temperatura massima del piano di posa sia di 28°C e che il riscaldamento sia messo in funzione gradualmente secondo gli schemi previsti per la posa del parquet. E' possibile la comparsa di fessurazioni tra lista e lista dovute al calore, fessurazioni che tendono ad attenuarsi a riscaldamento spento.
- Eventuali ulteriori indicazioni sulla posa devono fare riferimento al "Manuale per la posa di pavimenti di legno per uso civile" (Edilegno / Federlegno Arredo).
- Nel caso di difetti evidenti del prodotto, non si accettano contestazioni di nessun tipo sul materiale posato. L'utilizzazione o l'alienazione del materiale da parte del compratore costituisce accettazione dello stesso e riconoscimento della corrispondenza a quello pattuito, con conseguente rinuncia a qualsiasi contestazione. Qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa, il compratore dovrà immediatamente sospenderla e comunicarli entro 8 giorni dalla scoperta, pena la decadenza da ogni suo diritto alla garanzia.

Informazioni sulla specie legnosa

- Essendo il legno un materiale naturale sono possibili differenze cromatiche e di venature che sono da considerarsi una caratteristica della specie.
- Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono pertanto da intendersi indicative e non vincolanti.
- Alcuni elementi possono presentare striature più lucenti chiamate "specchiature".
- Il prodotto ha durezza tale da garantire le prestazioni richieste. Ciò nonostante il pavimento si può ammaccare per urti o cadute di oggetti, per l'applicazione di carichi concentrati su piccole superfici quali tacchi a spillo, scale da lavoro, ecc..., piccoli oggetti quali chiodi o sassolini presenti sotto le soles delle scarpe. Il calpestio, particolarmente in presenza di sabbia o altri elementi abrasivi, può nel tempo danneggiare la finitura e la pigmentazione anche in maniera irreversibile. La verniciatura superficiale svolge un'azione protettiva, ma non impedisce quanto sopra descritto.

Informazioni per la conservazione e per la manutenzione

- Una volta effettuata la posa è necessario mantenere le idonee condizioni climatiche. L'umidità dell'aria non compresa tra 45% e 60% può provocare la comparsa di fessurazioni tra lista e lista, di rigonfiamenti, e di microfratture (setolature). E' pertanto fondamentale garantire corrette condizioni ambientali anche in locali non abitati.
- Eventuali risalite di umidità dal sottofondo o allagamenti possono danneggiare in maniera anche irreversibile il pavimento.
- L'utilizzo di alcool, solventi, acidi, ammoniaci può danneggiare irreparabilmente la verniciatura: la manutenzione deve essere effettuata con semplice straccio inumidito e ben strizzato o solo con acqua o, eventualmente, con acqua e idonei detersivi neutri.
- Non sono ammesse contestazioni trascorsi otto giorni la consegna e mai dopo la posa.

Aderisce al Consorzio Tutela Produttori Italiani

PRODUZIONE E DESIGN ARTISTICO

INDIRIZZO INTERNET : www.stemausrl.it - info@stemausrl.it

SCHEMA PRODOTTO

In ottemperanza al Dlgs 206/2005

"Norme per l'informazione del consumatore"

• **Ragione sociale azienda venditrice** **STEMAU SRL**

• **Tipologia del prodotto :** **COLLEZIONE TECNIC MADE IN ITALY**

Nome botanico: TECTONA GRANDIS Nome commerciale: TEAK ASIA, Formato: lamparquet 10-11X65-75x400-600mm

dimensioni: spessore 10 mm larghezza 70, mm lunghezza da 400 a 600 mm, pezzi per pacco: 45,

norma uni di riferimento: UNI EN 13489.

Il prodotto

- Trattasi di parquet 2 strati, costituiti da uno strato di specie legnosa nobile e da un supporto stabilizzante in legno massiccio di betulla uniti fra di loro con colla vinilica D3
- Il prodotto è selezionato e conforme alla normativa EN 13489.

Informazioni sulla posa

- Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto, con imballo integro. Gli imballi devono essere tolti solo al momento della posa, che deve avvenire con serramenti installati ed intonaci asciutti.
- Al momento della posa l'umidità ambientale deve essere compresa tra 45% e 60% e la temperatura non deve essere inferiore a 10° C.
- Il prodotto deve essere incollato su sottofondo cementizio o su pavimenti preesistenti purchè compatti ed idonei e non possono essere posati flottanti. La colla deve essere correttamente distesa sul sottofondo e non su testa e fianchi del prodotto.
- L'umidità del sottofondo non deve superare il 2% in peso per massetto di tipo cementizio normale o a rapida essiccazione, l' 1,7% per massetto riscaldante e lo 0,5% per massetto di anidrite. Il controllo dell'umidità deve essere effettuato mediante igrometro a carburo immediatamente prima della posa.
- In caso di posa in bagni, cucine, sottofondi riscaldanti utilizzare la massima cautela.
- Per la posa su pavimenti riscaldanti assicurarsi che l'impianto sia a norma, che le serpentine siano coperte da almeno cm 3 di massetto, che la temperatura massima del piano di posa sia di 28°C e che il riscaldamento sia messo in funzione gradualmente secondo gli schemi previsti per la posa del parquet. E' possibile la comparsa di fessurazioni tra lista e lista dovute al calore, fessurazioni che tendono ad attenuarsi a riscaldamento spento.
- Eventuali ulteriori indicazioni sulla posa devono fare riferimento al "Manuale per la posa di pavimenti di legno per uso civile" (Edilegno / Federlegno Arredo).
- Nel caso di difetti evidenti del prodotto, non si accettano contestazioni di nessun tipo sul materiale posato. L'utilizzazione o l'alienazione del materiale da parte del compratore costituisce accettazione dello stesso e riconoscimento della corrispondenza a quello pattuito, con conseguente rinuncia a qualsiasi contestazione. Qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa, il compratore dovrà immediatamente sospenderla e comunicarli entro 8 giorni dalla scoperta, pena la decadenza da ogni suo diritto alla garanzia.

Informazioni sulla specie legnosa

- Essendo il legno un materiale naturale sono possibili differenze cromatiche e di venature che sono da considerarsi una caratteristica della specie.
- Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono pertanto da intendersi indicative e non vincolanti.
- Alcuni elementi possono presentare striature più lucenti chiamate "specchiature".
- Il prodotto ha durezza tale da garantire le prestazioni richieste. Ciò nonostante il pavimento si può ammaccare per urti o cadute di oggetti, per l'applicazione di carichi concentrati su piccole superfici quali tacchi a spillo, scale da lavoro, ecc., piccoli oggetti quali chiodi o sassolini presenti sotto le soles delle scarpe. Il calpestio, particolarmente in presenza di sabbia o altri elementi abrasivi, può nel tempo danneggiare la finitura e la pigmentazione anche in maniera irreversibile. La verniciatura superficiale svolge un'azione protettiva, ma non impedisce quanto sopra descritto.

Informazioni per la conservazione e per la manutenzione

- Una volta effettuata la posa è necessario mantenere le idonee condizioni climatiche. L'umidità dell'aria non compresa tra 45% e 60% può provocare la comparsa di fessurazioni tra lista e lista, di rigonfiamenti, e di microfessure (setolature). E' pertanto fondamentale garantire corrette condizioni ambientali anche in locali non abitati.
- Eventuali risalite di umidità dal sottofondo o allagamenti possono danneggiare in maniera anche irreversibile il pavimento.
- L'utilizzo di alcool, solventi, acidi, ammoniaci può danneggiare irreparabilmente la verniciatura: la manutenzione deve essere effettuata con semplice straccio inumidito e ben strizzato o solo con acqua o, eventualmente, con acqua e idonei detersivi neutri.
- Non sono ammesse contestazioni trascorsi otto giorni la consegna e mai dopo la posa.

Aderisce al Consorzio Tutela Produttori Italiani

PRODUZIONE E DESIGN ARTISTICO

INDIRIZZO INTERNET : www.stemausrl.it - info@stemausrl.it

SCHEDA PRODOTTO

In ottemperanza al Dlgs 206/2005

"Norme per l'informazione del consumatore"

• **Ragione sociale azienda venditrice** **STEMAU SRL**

• **Tipologia del prodotto :** **COLLEZIONE TECNIC MADE IN ITALY**

Nome botanico: MILLETIA LAURENTI Nome commerciale: WENGE , Formato: lamparquet 10-11X65-75x400-600mm

dimensioni: spessore 10 mm larghezza 70, mm lunghezza da 400 a 600 mm, pezzi per pacco: 45,

norma uni di riferimento: UNI EN 13489.

Il prodotto

- Trattasi di parquet 2 strati, costituiti da uno strato di specie legnosa nobile e da un supporto stabilizzante in legno massiccio di betulla uniti fra di loro con colla vinilica D3
- Il prodotto è selezionato e conforme alla normativa EN 13489.

Informazioni sulla posa

- Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto, con imballo integro. Gli imballi devono essere tolti solo al momento della posa, che deve avvenire con serramenti installati ed intonaci asciutti.
- Al momento della posa l'umidità ambientale deve essere compresa tra 45% e 60% e la temperatura non deve essere inferiore a 10° C.
- Il prodotto deve essere incollato su sottofondo cementizio o su pavimenti preesistenti purchè compatti ed idonei e non possono essere posati flottanti. La colla deve essere correttamente distesa sul sottofondo e non su testa e fianchi del prodotto.
- L'umidità del sottofondo non deve superare il 2% in peso per massetto di tipo cementizio normale o a rapida essiccazione, l' 1,7% per massetto riscaldante e lo 0,5% per massetto di anidrite. Il controllo dell'umidità deve essere effettuato mediante igrometro a carburo immediatamente prima della posa.
- In caso di posa in bagni, cucine, sottofondi riscaldanti utilizzare la massima cautela.
- Per la posa su pavimenti riscaldanti assicurarsi che l'impianto sia a norma, che le serpentine siano coperte da almeno cm 3 di massetto, che la temperatura massima del piano di posa sia di 28°C e che il riscaldamento sia messo in funzione gradualmente secondo gli schemi previsti per la posa del parquet. E' possibile la comparsa di fessurazioni tra lista e lista dovute al calore, fessurazioni che tendono ad attenuarsi a riscaldamento spento.
- Eventuali ulteriori indicazioni sulla posa devono fare riferimento al "Manuale per la posa di pavimenti di legno per uso civile" (Edilegno / Federlegno Arredo).
- Nel caso di difetti evidenti del prodotto, non si accettano contestazioni di nessun tipo sul materiale posato. L'utilizzazione o l'alienazione del materiale da parte del compratore costituisce accettazione dello stesso e riconoscimento della corrispondenza a quello pattuito, con conseguente rinuncia a qualsiasi contestazione. Qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa, il compratore dovrà immediatamente sospenderla e comunicarli entro 8 giorni dalla scoperta, pena la decadenza da ogni suo diritto alla garanzia.

Informazioni sulla specie legnosa

- Essendo il legno un materiale naturale sono possibili differenze cromatiche e di venature che sono da considerarsi una caratteristica della specie.
- Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono pertanto da intendersi indicative e non vincolanti.
- Alcuni elementi possono presentare striature più lucenti chiamate "specchiature".
- Il prodotto ha durezza tale da garantire le prestazioni richieste. Ciò nonostante il pavimento si può ammaccare per urti o cadute di oggetti, per l'applicazione di carichi concentrati su piccole superfici quali tacchi a spillo, scale da lavoro, ecc., piccoli oggetti quali chiodi o sassolini presenti sotto le soles delle scarpe. Il calpestio, particolarmente in presenza di sabbia o altri elementi abrasivi, può nel tempo danneggiare la finitura e la pigmentazione anche in maniera irreversibile. La verniciatura superficiale svolge un'azione protettiva, ma non impedisce quanto sopra descritto.

Informazioni per la conservazione e per la manutenzione

- Una volta effettuata la posa è necessario mantenere le idonee condizioni climatiche. L'umidità dell'aria non compresa tra 45% e 60% può provocare la comparsa di fessurazioni tra lista e lista, di rigonfiamenti, e di microfessure (setolature). E' pertanto fondamentale garantire corrette condizioni ambientali anche in locali non abitati.
- Eventuali risalite di umidità dal sottofondo o allagamenti possono danneggiare in maniera anche irreversibile il pavimento.
- L'utilizzo di alcool, solventi, acidi, ammoniaci può danneggiare irreparabilmente la verniciatura: la manutenzione deve essere effettuata con semplice straccio inumidito e ben strizzato o solo con acqua o, eventualmente, con acqua e idonei detergenti neutri.
- Non sono ammesse contestazioni trascorsi otto giorni la consegna e mai dopo la posa.

Aderisce al Consorzio Tutela Produttori Italiani

PRODUZIONE E DESIGN ARTISTICO

INDIRIZZO INTERNET : www.stemausrl.it - info@stemausrl.it

SCHEDA PRODOTTO

In ottemperanza al Dlgs 206/2005

"Norme per l'informazione del consumatore"

• **Ragione sociale azienda venditrice** **STEMAU SRL**

• **Tipologia del prodotto :** **COLLEZIONE TECNIC MADE IN ITALY**

Nome botanico: CLOROPHORA EXCELSA Nome commerciale: IROKO , Formato: LAMPARQUET MAXI 10-11X90-100X600-1200MM

dimensioni: spessore 10 mm larghezza 90, mm lunghezza da 600 a 1200 mm, pezzi per pacco: 28,

norma uni di riferimento: UNI EN 13489.

Il prodotto

- Trattasi di parquet 2 strati, costituiti da uno strato di specie legnosa nobile e da un supporto stabilizzante in legno massiccio di betulla uniti fra di loro con colla vinilica D3
- Il prodotto è selezionato e conforme alla normativa EN 13489.

Informazioni sulla posa

- Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto, con imballo integro. Gli imballi devono essere tolti solo al momento della posa, che deve avvenire con serramenti installati ed intonaci asciutti.
- Al momento della posa l'umidità ambientale deve essere compresa tra 45% e 60% e la temperatura non deve essere inferiore a 10° C.
- Il prodotto deve essere incollato su sottofondo cementizio o su pavimenti preesistenti purchè compatti ed idonei e non possono essere posati flottanti. La colla deve essere correttamente distesa sul sottofondo e non su testa e fianchi del prodotto.
- L'umidità del sottofondo non deve superare il 2% in peso per massetto di tipo cementizio normale o a rapida essiccazione, l' 1,7% per massetto riscaldante e lo 0,5% per massetto di anidrite. Il controllo dell'umidità deve essere effettuato mediante igrometro a carburo immediatamente prima della posa.
- In caso di posa in bagni, cucine, sottofondi riscaldanti utilizzare la massima cautela.
- Per la posa su pavimenti riscaldanti assicurarsi che l'impianto sia a norma, che le serpentine siano coperte da almeno cm 3 di massetto, che la temperatura massima del piano di posa sia di 28°C e che il riscaldamento sia messo in funzione gradualmente secondo gli schemi previsti per la posa del parquet. E' possibile la comparsa di fessurazioni tra lista e lista dovute al calore, fessurazioni che tendono ad attenuarsi a riscaldamento spento.
- Eventuali ulteriori indicazioni sulla posa devono fare riferimento al "Manuale per la posa di pavimenti di legno per uso civile" (Edilegno / Federlegno Arredo).
- Nel caso di difetti evidenti del prodotto, non si accettano contestazioni di nessun tipo sul materiale posato. L'utilizzazione o l'alienazione del materiale da parte del compratore costituisce accettazione dello stesso e riconoscimento della corrispondenza a quello pattuito, con conseguente rinuncia a qualsiasi contestazione. Qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa, il compratore dovrà immediatamente sospenderla e comunicarli entro 8 giorni dalla scoperta, pena la decadenza da ogni suo diritto alla garanzia.

Informazioni sulla specie legnosa

- Essendo il legno un materiale naturale sono possibili differenze cromatiche e di venature che sono da considerarsi una caratteristica della specie.
- Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono pertanto da intendersi indicative e non vincolanti.
- Alcuni elementi possono presentare striature più lucenti chiamate "specchiature".
- Il prodotto ha durezza tale da garantire le prestazioni richieste. Ciò nonostante il pavimento si può ammaccare per urti o cadute di oggetti, per l'applicazione di carichi concentrati su piccole superfici quali tacchi a spillo, scale da lavoro, ecc., piccoli oggetti quali chiodi o sassolini presenti sotto le soles delle scarpe. Il calpestio, particolarmente in presenza di sabbia o altri elementi abrasivi, può nel tempo danneggiare la finitura e la pigmentazione anche in maniera irreversibile. La verniciatura superficiale svolge un'azione protettiva, ma non impedisce quanto sopra descritto.

Informazioni per la conservazione e per la manutenzione

- Una volta effettuata la posa è necessario mantenere le idonee condizioni climatiche. L'umidità dell'aria non compresa tra 45% e 60% può provocare la comparsa di fessurazioni tra lista e lista, di rigonfiamenti, e di microfessure (setolature). E' pertanto fondamentale garantire corrette condizioni ambientali anche in locali non abitati.
- Eventuali risalite di umidità dal sottofondo o allagamenti possono danneggiare in maniera anche irreversibile il pavimento.
- L'utilizzo di alcool, solventi, acidi, ammoniaci può danneggiare irreparabilmente la verniciatura: la manutenzione deve essere effettuata con semplice straccio inumidito e ben strizzato o solo con acqua o, eventualmente, con acqua e idonei detersivi neutri.
- Non sono ammesse contestazioni trascorsi otto giorni la consegna e mai dopo la posa.

Aderisce al Consorzio Tutela Produttori Italiani

PRODUZIONE E DESIGN ARTISTICO

INDIRIZZO INTERNET : www.stemausrl.it - info@stemausrl.it

SCHEMA PRODOTTO

In ottemperanza al Dlgs 206/2005

"Norme per l'informazione del consumatore "

• **Ragione sociale azienda venditrice STEMAU SRL**

• **Tipologia del prodotto : COLLEZIONE TECNIC MADE IN ITALY**

Nome botanico: PACHYLOBA Nome commerciale: DOUSSIE , Formato: LAMPARQUET MAXI 10-11X90-100X600-1200MM

dimensioni: spessore 10 mm larghezza 90, mm lunghezza da 600 a 1200 mm, pezzi per pacco: 28

norma uni di riferimento: UNI EN 13489.

Il prodotto

- Trattasi di parquet 2 strati, costituiti da uno strato di specie legnosa nobile e da un supporto stabilizzante in legno massiccio di betulla uniti fra di loro con colla vinilica D3
- Il prodotto è selezionato e conforme alla normativa EN 13489.

Informazioni sulla posa

- Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto, con imballo integro. Gli imballi devono essere tolti solo al momento della posa, che deve avvenire con serramenti installati ed intonaci asciutti.
- Al momento della posa l'umidità ambientale deve essere compresa tra 45% e 60% e la temperatura non deve essere inferiore a 10° C.
- Il prodotto deve essere incollato su sottofondo cementizio o su pavimenti preesistenti purchè compatti ed idonei e non possono essere posati flottanti. La colla deve essere correttamente distesa sul sottofondo e non su testa e fianchi del prodotto.
- L'umidità del sottofondo non deve superare il 2% in peso per massetto di tipo cementizio normale o a rapida essiccazione, l' 1,7% per massetto riscaldante e lo 0,5% per massetto di anidrite. Il controllo dell'umidità deve essere effettuato mediante igrometro a carburo immediatamente prima della posa.
- In caso di posa in bagni, cucine, sottofondi riscaldanti utilizzare la massima cautela.
- Per la posa su pavimenti riscaldanti assicurarsi che l'impianto sia a norma, che le serpentine siano coperte da almeno cm 3 di massetto, che la temperatura massima del piano di posa sia di 28°C e che il riscaldamento sia messo in funzione gradualmente secondo gli schemi previsti per la posa del parquet. E' possibile la comparsa di fessurazioni tra lista e lista dovute al calore, fessurazioni che tendono ad attenuarsi a riscaldamento spento.
- Eventuali ulteriori indicazioni sulla posa devono fare riferimento al "Manuale per la posa di pavimenti di legno per uso civile" (Edilegno / Federlegno Arredo).
- Nel caso di difetti evidenti del prodotto, non si accettano contestazioni di nessun tipo sul materiale posato. L'utilizzazione o l'alienazione del materiale da parte del compratore costituisce accettazione dello stesso e riconoscimento della corrispondenza a quello pattuito, con conseguente rinuncia a qualsiasi contestazione. Qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa, il compratore dovrà immediatamente sospenderla e comunicarli entro 8 giorni dalla scoperta, pena la decadenza da ogni suo diritto alla garanzia.

Informazioni sulla specie legnosa

- Essendo il legno un materiale naturale sono possibili differenze cromatiche e di venature che sono da considerarsi una caratteristica della specie.
- Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono pertanto da intendersi indicative e non vincolanti.
- Alcuni elementi possono presentare striature più lucenti chiamate "specchiature".
- Il prodotto ha durezza tale da garantire le prestazioni richieste. Ciò nonostante il pavimento si può ammaccare per urti o cadute di oggetti, per l'applicazione di carichi concentrati su piccole superfici quali tacchi a spillo, scale da lavoro, ecc., piccoli oggetti quali chiodi o sassolini presenti sotto le soles delle scarpe. Il calpestio, particolarmente in presenza di sabbia o altri elementi abrasivi, può nel tempo danneggiare la finitura e la pigmentazione anche in maniera irreversibile. La verniciatura superficiale svolge un'azione protettiva, ma non impedisce quanto sopra descritto.

Informazioni per la conservazione e per la manutenzione

- Una volta effettuata la posa è necessario mantenere le idonee condizioni climatiche. L'umidità dell'aria non compresa tra 45% e 60% può provocare la comparsa di fessurazioni tra lista e lista, di rigonfiamenti, e di microfessure (setolature). E' pertanto fondamentale garantire corrette condizioni ambientali anche in locali non abitati.
- Eventuali risalite di umidità dal sottofondo o allagamenti possono danneggiare in maniera anche irreversibile il pavimento.
- L'utilizzo di alcool, solventi, acidi, ammoniaci può danneggiare irreparabilmente la verniciatura: la manutenzione deve essere effettuata con semplice straccio inumidito e ben strizzato o solo con acqua o, eventualmente, con acqua e idonei detergenti neutri.
- Non sono ammesse contestazioni trascorsi otto giorni la consegna e mai dopo la posa.

Aderisce al Consorzio Tutela Produttori Italiani

PRODUZIONE E DESIGN ARTISTICO

INDIRIZZO INTERNET : www.stemausril.it - info@stemausril.it

SCHEMA PRODOTTO

In ottemperanza al Dlgs 206/2005

"Norme per l'informazione del consumatore"

• **Ragione sociale azienda venditrice** **STEMAU SRL**

• **Tipologia del prodotto :** **COLLEZIONE TECNIC MADE IN ITALY**

Nome botanico: TECTONA GRANDIS Nome commerciale: TEAK ASIA, Formato: LAMPARQUET MAXI 10-11X90-100X600-1200MM

dimensioni: spessore 10 mm larghezza 90, mm lunghezza da 600 a 1200 mm, pezzi per pacco: 28,

norma uni di riferimento: UNI EN 13489.

Il prodotto

- Trattasi di parquet 2 strati, costituiti da uno strato di specie legnosa nobile e da un supporto stabilizzante in legno massiccio di betulla uniti fra di loro con colla vinilica D3
- Il prodotto è selezionato e conforme alla normativa EN 13489.

Informazioni sulla posa

- Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto, con imballo integro. Gli imballi devono essere tolti solo al momento della posa, che deve avvenire con serramenti installati ed intonaci asciutti.
- Al momento della posa l'umidità ambientale deve essere compresa tra 45% e 60% e la temperatura non deve essere inferiore a 10° C.
- Il prodotto deve essere incollato su sottofondo cementizio o su pavimenti preesistenti purchè compatti ed idonei e non possono essere posati flottanti. La colla deve essere correttamente distesa sul sottofondo e non su testa e fianchi del prodotto.
- L'umidità del sottofondo non deve superare il 2% in peso per massetto di tipo cementizio normale o a rapida essiccazione, l' 1,7% per massetto riscaldante e lo 0,5% per massetto di anidrite. Il controllo dell'umidità deve essere effettuato mediante igrometro a carburo immediatamente prima della posa.
- In caso di posa in bagni, cucine, sottofondi riscaldanti utilizzare la massima cautela.
- Per la posa su pavimenti riscaldanti assicurarsi che l'impianto sia a norma, che le serpentine siano coperte da almeno cm 3 di massetto, che la temperatura massima del piano di posa sia di 28°C e che il riscaldamento sia messo in funzione gradualmente secondo gli schemi previsti per la posa del parquet. E' possibile la comparsa di fessurazioni tra lista e lista dovute al calore, fessurazioni che tendono ad attenuarsi a riscaldamento spento.
- Eventuali ulteriori indicazioni sulla posa devono fare riferimento al "Manuale per la posa di pavimenti di legno per uso civile" (Edilegno / Federlegno Arredo).
- Nel caso di difetti evidenti del prodotto, non si accettano contestazioni di nessun tipo sul materiale posato. L'utilizzazione o l'alienazione del materiale da parte del compratore costituisce accettazione dello stesso e riconoscimento della corrispondenza a quello pattuito, con conseguente rinuncia a qualsiasi contestazione. Qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa, il compratore dovrà immediatamente sospenderla e comunicarli entro 8 giorni dalla scoperta, pena la decadenza da ogni suo diritto alla garanzia.

Informazioni sulla specie legnosa

- Essendo il legno un materiale naturale sono possibili differenze cromatiche e di venature che sono da considerarsi una caratteristica della specie.
- Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono pertanto da intendersi indicative e non vincolanti.
- Alcuni elementi possono presentare striature più lucenti chiamate "specchiature".
- Il prodotto ha durezza tale da garantire le prestazioni richieste. Ciò nonostante il pavimento si può ammaccare per urti o cadute di oggetti, per l'applicazione di carichi concentrati su piccole superfici quali tacchi a spillo, scale da lavoro, ecc..., piccoli oggetti quali chiodi o sassolini presenti sotto le soles delle scarpe. Il calpestio, particolarmente in presenza di sabbia o altri elementi abrasivi, può nel tempo danneggiare la finitura e la pigmentazione anche in maniera irreversibile. La verniciatura superficiale svolge un'azione protettiva, ma non impedisce quanto sopra descritto.

Informazioni per la conservazione e per la manutenzione

- Una volta effettuata la posa è necessario mantenere le idonee condizioni climatiche. L'umidità dell'aria non compresa tra 45% e 60% può provocare la comparsa di fessurazioni tra lista e lista, di rigonfiamenti, e di microfessure (setolature). E' pertanto fondamentale garantire corrette condizioni ambientali anche in locali non abitati.
- Eventuali risalite di umidità dal sottofondo o allagamenti possono danneggiare in maniera anche irreversibile il pavimento.
- L'utilizzo di alcool, solventi, acidi, ammoniaci può danneggiare irreparabilmente la verniciatura: la manutenzione deve essere effettuata con semplice straccio inumidito e ben strizzato o solo con acqua o, eventualmente, con acqua e idonei detersivi neutri.
- Non sono ammesse contestazioni trascorsi otto giorni la consegna e mai dopo la posa.

Aderisce al Consorzio Tutela Produttori Italiani

PRODUZIONE E DESIGN ARTISTICO

INDIRIZZO INTERNET : www.stemausrl.it - info@stemausrl.it

SCHEMA PRODOTTO

In ottemperanza al Dlgs 206/2005

"Norme per l'informazione del consumatore "

- **Ragione sociale azienda venditrice STEMAU SRL**
- **Tipologia del prodotto : COLLEZIONE TECNIC MADE IN ITALY**

Nome botanico: MILLETIA LAURENTI Nome commerciale: WENGE , Formato: Formato: LAMPARQUET MAXI 10-11X90-100X600-1200MM

dimensioni: spessore 10 mm larghezza 90, mm lunghezza da 600 a 1200 mm, pezzi per pacco: 28,

norma uni di riferimento: UNI EN 13489.

Il prodotto

- Trattasi di parquet 2 strati, costituiti da uno strato di specie legnosa nobile e da un supporto stabilizzante in legno massiccio di betulla uniti fra di loro con colla vinilica D3
- Il prodotto è selezionato e conforme alla normativa EN 13489.

Informazioni sulla posa

- Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto, con imballo integro. Gli imballi devono essere tolti solo al momento della posa, che deve avvenire con serramenti installati ed intonaci asciutti.
- Al momento della posa l'umidità ambientale deve essere compresa tra 45% e 60% e la temperatura non deve essere inferiore a 10° C.
- Il prodotto deve essere incollato su sottofondo cementizio o su pavimenti preesistenti purchè compatti ed idonei e non possono essere posati flottanti. La colla deve essere correttamente distesa sul sottofondo e non su testa e fianchi del prodotto.
- L'umidità del sottofondo non deve superare il 2% in peso per massetto di tipo cementizio normale o a rapida essiccazione, l' 1,7% per massetto riscaldante e lo 0,5% per massetto di anidrite. Il controllo dell'umidità deve essere effettuato mediante igrometro a carburo immediatamente prima della posa.
- In caso di posa in bagni, cucine, sottofondi riscaldanti utilizzare la massima cautela.
- Per la posa su pavimenti riscaldanti assicurarsi che l'impianto sia a norma, che le serpentine siano coperte da almeno cm 3 di massetto, che la temperatura massima del piano di posa sia di 28°C e che il riscaldamento sia messo in funzione gradualmente secondo gli schemi previsti per la posa del parquet. E' possibile la comparsa di fessurazioni tra lista e lista dovute al calore, fessurazioni che tendono ad attenuarsi a riscaldamento spento.
- Eventuali ulteriori indicazioni sulla posa devono fare riferimento al "Manuale per la posa di pavimenti di legno per uso civile" (Edilegno / Federlegno Arredo).
- Nel caso di difetti evidenti del prodotto, non si accettano contestazioni di nessun tipo sul materiale posato. L'utilizzazione o l'alienazione del materiale da parte del compratore costituisce accettazione dello stesso e riconoscimento della corrispondenza a quello pattuito, con conseguente rinuncia a qualsiasi contestazione. Qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa, il compratore dovrà immediatamente sospenderla e comunicarli entro 8 giorni dalla scoperta, pena la decadenza da ogni suo diritto alla garanzia.

Informazioni sulla specie legnosa

- Essendo il legno un materiale naturale sono possibili differenze cromatiche e di venature che sono da considerarsi una caratteristica della specie.
- Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono pertanto da intendersi indicative e non vincolanti.
- Alcuni elementi possono presentare striature più lucenti chiamate "specchiature".
- Il prodotto ha durezza tale da garantire le prestazioni richieste. Ciò nonostante il pavimento si può ammaccare per urti o cadute di oggetti, per l'applicazione di carichi concentrati su piccole superfici quali tacchi a spillo, scale da lavoro, ecc., piccoli oggetti quali chiodi o sassolini presenti sotto le soles delle scarpe. Il calpestio, particolarmente in presenza di sabbia o altri elementi abrasivi, può nel tempo danneggiare la finitura e la pigmentazione anche in maniera irreversibile. La verniciatura superficiale svolge un'azione protettiva, ma non impedisce quanto sopra descritto.

Informazioni per la conservazione e per la manutenzione

- Una volta effettuata la posa è necessario mantenere le idonee condizioni climatiche. L'umidità dell'aria non compresa tra 45% e 60% può provocare la comparsa di fessurazioni tra lista e lista, di rigonfiamenti, e di microfessure (setolature). E' pertanto fondamentale garantire corrette condizioni ambientali anche in locali non abitati.
- Eventuali risalite di umidità dal sottofondo o allagamenti possono danneggiare in maniera anche irreversibile il pavimento.
- L'utilizzo di alcool, solventi, acidi, ammoniaci può danneggiare irreparabilmente la verniciatura: la manutenzione deve essere effettuata con semplice straccio inumidito e ben strizzato o solo con acqua o, eventualmente, con acqua e idonei detergenti neutri.
- Non sono ammesse contestazioni trascorsi otto giorni la consegna e mai dopo la posa.

Aderisce al Consorzio Tutela Produttori Italiani

PRODUZIONE E DESIGN ARTISTICO

INDIRIZZO INTERNET : www.stemausrl.it - info@stemausrl.it

SCHEDA PRODOTTO

In ottemperanza al Dlgs 206/2005

"Norme per l'informazione del consumatore"

• **Ragione sociale azienda venditrice** **STEMAU SRL**

• **Tipologia del prodotto** : **COLLEZIONE TECNIC MADE IN ITALY**

Nome botanico: PACHYLOBA Nome commerciale: DOUSSIE , Formato: LAMPARQUET SUPERIOR 10-13X110-130X800-1500MM

dimensioni: spessore 13 mm larghezza 120, mm lunghezza da 800 a 1500 mm, pezzi per pacco: 16

norma uni di riferimento: UNI EN 13489.

Il prodotto

- Trattasi di parquet 2 strati, costituiti da uno strato di specie legnosa nobile e da un supporto stabilizzante in legno massiccio di betulla uniti fra di loro con colla vinilica D3
- Il prodotto è selezionato e conforme alla normativa EN 13489.

Informazioni sulla posa

- Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto, con imballo integro. Gli imballi devono essere tolti solo al momento della posa, che deve avvenire con serramenti installati ed intonaci asciutti.
- Al momento della posa l'umidità ambientale deve essere compresa tra 45% e 60% e la temperatura non deve essere inferiore a 10° C.
- Il prodotto deve essere incollato su sottofondo cementizio o su pavimenti preesistenti purchè compatti ed idonei e non possono essere posati flottanti. La colla deve essere correttamente distesa sul sottofondo e non su testa e fianchi del prodotto.
- L'umidità del sottofondo non deve superare il 2% in peso per massetto di tipo cementizio normale o a rapida essiccazione, l' 1,7% per massetto riscaldante e lo 0,5% per massetto di anidrite. Il controllo dell'umidità deve essere effettuato mediante igrometro a carburo immediatamente prima della posa.
- In caso di posa in bagni, cucine, sottofondi riscaldanti utilizzare la massima cautela.
- Per la posa su pavimenti riscaldanti assicurarsi che l'impianto sia a norma, che le serpentine siano coperte da almeno cm 3 di massetto, che la temperatura massima del piano di posa sia di 28°C e che il riscaldamento sia messo in funzione gradualmente secondo gli schemi previsti per la posa del parquet. E' possibile la comparsa di fessurazioni tra lista e lista dovute al calore, fessurazioni che tendono ad attenuarsi a riscaldamento spento.
- Eventuali ulteriori indicazioni sulla posa devono fare riferimento al "Manuale per la posa di pavimenti di legno per uso civile" (Edilegno / Federlegno Arredo).
- Nel caso di difetti evidenti del prodotto, non si accettano contestazioni di nessun tipo sul materiale posato. L'utilizzazione o l'alienazione del materiale da parte del compratore costituisce accettazione dello stesso e riconoscimento della corrispondenza a quello pattuito, con conseguente rinuncia a qualsiasi contestazione. Qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa, il compratore dovrà immediatamente sospenderla e comunicarli entro 8 giorni dalla scoperta, pena la decadenza da ogni suo diritto alla garanzia.

Informazioni sulla specie legnosa

- Essendo il legno un materiale naturale sono possibili differenze cromatiche e di venature che sono da considerarsi una caratteristica della specie.
- Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono pertanto da intendersi indicative e non vincolanti.
- Alcuni elementi possono presentare striature più lucenti chiamate "specchiature".
- Il prodotto ha durezza tale da garantire le prestazioni richieste. Ciò nonostante il pavimento si può ammaccare per urti o cadute di oggetti, per l'applicazione di carichi concentrati su piccole superfici quali tacchi a spillo, scale da lavoro, ecc..., piccoli oggetti quali chiodi o sassolini presenti sotto le suole delle scarpe. Il calpestio, particolarmente in presenza di sabbia o altri elementi abrasivi, può nel tempo danneggiare la finitura e la pigmentazione anche in maniera irreversibile. La verniciatura superficiale svolge un'azione protettiva, ma non impedisce quanto sopra descritto.

Informazioni per la conservazione e per la manutenzione

- Una volta effettuata la posa è necessario mantenere le idonee condizioni climatiche. L'umidità dell'aria non compresa tra 45% e 60% può provocare la comparsa di fessurazioni tra lista e lista, di rigonfiamenti, e di microfratture (setolature). E' pertanto fondamentale garantire corrette condizioni ambientali anche in locali non abitati.
- Eventuali risalite di umidità dal sottofondo o allagamenti possono danneggiare in maniera anche irreversibile il pavimento.
- L'utilizzo di alcool, solventi, acidi, ammoniaca può danneggiare irreparabilmente la verniciatura: la manutenzione deve essere effettuata con semplice straccio inumidito e ben strizzato o solo con acqua o, eventualmente, con acqua e idonei detergenti neutri.
- Non sono ammesse contestazioni trascorsi otto giorni la consegna e mai dopo la posa.

Aderisce al Consorzio Tutela Produttori Italiani

PRODUZIONE E DESIGN ARTISTICO

INDIRIZZO INTERNET : www.stemausril.it - info@stemausril.it

SCHEMA PRODOTTO

In ottemperanza al Dlgs 206/2005

"Norme per l'informazione del consumatore"

• **Ragione sociale azienda venditrice** **STEMAU SRL**

• **Tipologia del prodotto :** **COLLEZIONE TECNIC MADE IN ITALY**

Nome botanico: TECTONA GRANDIS Nome commerciale: TEAK ASIA , Formato: LAMPARQUET SUPERIOR 10-13X110-130X800-1500MM

dimensioni: spessore 13 mm larghezza 120, mm lunghezza da 800 a 1500 mm, pezzi per pacco: 16

norma uni di riferimento: UNI EN 13489.

Il prodotto

- Trattasi di parquet 2 strati, costituiti da uno strato di specie legnosa nobile e da un supporto stabilizzante in legno massiccio di betulla uniti fra di loro con colla vinilica D3
- Il prodotto è selezionato e conforme alla normativa EN 13489.

Informazioni sulla posa

- Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto, con imballo integro. Gli imballi devono essere tolti solo al momento della posa, che deve avvenire con serramenti installati ed intonaci asciutti.
- Al momento della posa l'umidità ambientale deve essere compresa tra 45% e 60% e la temperatura non deve essere inferiore a 10° C.
- Il prodotto deve essere incollato su sottofondo cementizio o su pavimenti preesistenti purchè compatti ed idonei e non possono essere posati flottanti. La colla deve essere correttamente distesa sul sottofondo e non su testa e fianchi del prodotto.
- L'umidità del sottofondo non deve superare il 2% in peso per massetto di tipo cementizio normale o a rapida essiccazione, l' 1,7% per massetto riscaldante e lo 0,5% per massetto di anidrite. Il controllo dell'umidità deve essere effettuato mediante igrometro a carburo immediatamente prima della posa.
- In caso di posa in bagni, cucine, sottofondi riscaldanti utilizzare la massima cautela.
- Per la posa su pavimenti riscaldanti assicurarsi che l'impianto sia a norma, che le serpentine siano coperte da almeno cm 3 di massetto, che la temperatura massima del piano di posa sia di 28°C e che il riscaldamento sia messo in funzione gradualmente secondo gli schemi previsti per la posa del parquet. E' possibile la comparsa di fessurazioni tra lista e lista dovute al calore, fessurazioni che tendono ad attenuarsi a riscaldamento spento.
- Eventuali ulteriori indicazioni sulla posa devono fare riferimento al "Manuale per la posa di pavimenti di legno per uso civile" (Edilegno / Federlegno Arredo).
- Nel caso di difetti evidenti del prodotto, non si accettano contestazioni di nessun tipo sul materiale posato. L'utilizzazione o l'alienazione del materiale da parte del compratore costituisce accettazione dello stesso e riconoscimento della corrispondenza a quello pattuito, con conseguente rinuncia a qualsiasi contestazione. Qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa, il compratore dovrà immediatamente sospenderla e comunicarli entro 8 giorni dalla scoperta, pena la decadenza da ogni suo diritto alla garanzia.

Informazioni sulla specie legnosa

- Essendo il legno un materiale naturale sono possibili differenze cromatiche e di venature che sono da considerarsi una caratteristica della specie.
- Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono pertanto da intendersi indicative e non vincolanti.
- Alcuni elementi possono presentare striature più lucenti chiamate "specchiature".
- Il prodotto ha durezza tale da garantire le prestazioni richieste. Ciò nonostante il pavimento si può ammaccare per urti o cadute di oggetti, per l'applicazione di carichi concentrati su piccole superfici quali tacchi a spillo, scale da lavoro, ecc..., piccoli oggetti quali chiodi o sassolini presenti sotto le soles delle scarpe. Il calpestio, particolarmente in presenza di sabbia o altri elementi abrasivi, può nel tempo danneggiare la finitura e la pigmentazione anche in maniera irreversibile. La verniciatura superficiale svolge un'azione protettiva, ma non impedisce quanto sopra descritto.

Informazioni per la conservazione e per la manutenzione

- Una volta effettuata la posa è necessario mantenere le idonee condizioni climatiche. L'umidità dell'aria non compresa tra 45% e 60% può provocare la comparsa di fessurazioni tra lista e lista, di rigonfiamenti, e di microfessure (setolature). E' pertanto fondamentale garantire corrette condizioni ambientali anche in locali non abitati.
- Eventuali risalite di umidità dal sottofondo o allagamenti possono danneggiare in maniera anche irreversibile il pavimento.
- L'utilizzo di alcool, solventi, acidi, ammoniaci può danneggiare irreparabilmente la verniciatura: la manutenzione deve essere effettuata con semplice straccio inumidito e ben strizzato o solo con acqua o, eventualmente, con acqua e idonei detersivi neutri.
- Non sono ammesse contestazioni trascorsi otto giorni la consegna e mai dopo la posa.

Aderisce al Consorzio Tutela Produttori Italiani

PRODUZIONE E DESIGN ARTISTICO

INDIRIZZO INTERNET : www.stemausrl.it - info@stemausrl.it

SCHEMA PRODOTTO

In ottemperanza al Dlgs 206/2005

"Norme per l'informazione del consumatore"

• **Ragione sociale azienda venditrice** **STEMAU SRL**

• **Tipologia del prodotto :** **COLLEZIONE TECNIC MADE IN ITALY**

Nome botanico: MILLETIA LAURENTI Nome commerciale: WENGE , Formato: LAMPARQUET SUPERIOR 10-13X110-140X800-1500MM

dimensioni: spessore 13 mm larghezza 140, mm lunghezza da 800 a 1500 mm, pezzi per pacco: 16

norma uni di riferimento: UNI EN 13489.

Il prodotto

- Trattasi di parquet 2 strati, costituiti da uno strato di specie legnosa nobile e da un supporto stabilizzante in legno massiccio di betulla uniti fra di loro con colla vinilica D3
- Il prodotto è selezionato e conforme alla normativa EN 13489.

Informazioni sulla posa

- Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto, con imballo integro. Gli imballi devono essere tolti solo al momento della posa, che deve avvenire con serramenti installati ed intonaci asciutti.
- Al momento della posa l'umidità ambientale deve essere compresa tra 45% e 60% e la temperatura non deve essere inferiore a 10° C.
- Il prodotto deve essere incollato su sottofondo cementizio o su pavimenti preesistenti purchè compatti ed idonei e non possono essere posati flottanti. La colla deve essere correttamente distesa sul sottofondo e non su testa e fianchi del prodotto.
- L'umidità del sottofondo non deve superare il 2% in peso per massetto di tipo cementizio normale o a rapida essiccazione, l' 1,7% per massetto riscaldante e lo 0,5% per massetto di anidrite. Il controllo dell'umidità deve essere effettuato mediante igrometro a carburo immediatamente prima della posa.
- In caso di posa in bagni, cucine, sottofondi riscaldanti utilizzare la massima cautela.
- Per la posa su pavimenti riscaldanti assicurarsi che l'impianto sia a norma, che le serpentine siano coperte da almeno cm 3 di massetto, che la temperatura massima del piano di posa sia di 28°C e che il riscaldamento sia messo in funzione gradualmente secondo gli schemi previsti per la posa del parquet. E' possibile la comparsa di fessurazioni tra lista e lista dovute al calore, fessurazioni che tendono ad attenuarsi a riscaldamento spento.
- Eventuali ulteriori indicazioni sulla posa devono fare riferimento al "Manuale per la posa di pavimenti di legno per uso civile" (Edilegno / Federlegno Arredo).
- Nel caso di difetti evidenti del prodotto, non si accettano contestazioni di nessun tipo sul materiale posato. L'utilizzazione o l'alienazione del materiale da parte del compratore costituisce accettazione dello stesso e riconoscimento della corrispondenza a quello pattuito, con conseguente rinuncia a qualsiasi contestazione. Qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa, il compratore dovrà immediatamente sospenderla e comunicarli entro 8 giorni dalla scoperta, pena la decadenza da ogni suo diritto alla garanzia.

Informazioni sulla specie legnosa

- Essendo il legno un materiale naturale sono possibili differenze cromatiche e di venature che sono da considerarsi una caratteristica della specie.
- Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono pertanto da intendersi indicative e non vincolanti.
- Alcuni elementi possono presentare striature più lucenti chiamate "specchiature".
- Il prodotto ha durezza tale da garantire le prestazioni richieste. Ciò nonostante il pavimento si può ammaccare per urti o cadute di oggetti, per l'applicazione di carichi concentrati su piccole superfici quali tacchi a spillo, scale da lavoro, ecc., piccoli oggetti quali chiodi o sassolini presenti sotto le suole delle scarpe. Il calpestio, particolarmente in presenza di sabbia o altri elementi abrasivi, può nel tempo danneggiare la finitura e la pigmentazione anche in maniera irreversibile. La verniciatura superficiale svolge un'azione protettiva, ma non impedisce quanto sopra descritto.

Informazioni per la conservazione e per la manutenzione

- Una volta effettuata la posa è necessario mantenere le idonee condizioni climatiche. L'umidità dell'aria non compresa tra 45% e 60% può provocare la comparsa di fessurazioni tra lista e lista, di rigonfiamenti, e di microfessure (setolature). E' pertanto fondamentale garantire corrette condizioni ambientali anche in locali non abitati.
- Eventuali risalite di umidità dal sottofondo o allagamenti possono danneggiare in maniera anche irreversibile il pavimento.
- L'utilizzo di alcool, solventi, acidi, ammoniaci può danneggiare irreparabilmente la verniciatura: la manutenzione deve essere effettuata con semplice straccio inumidito e ben strizzato o solo con acqua o, eventualmente, con acqua e idonei detersivi neutri.
- Non sono ammesse contestazioni trascorsi otto giorni la consegna e mai dopo la posa.