



Aderisce al Consorzio Tutela Produttori Italiani

PRODUZIONE E DESIGN ARTISTICO

INDIRIZZO INTERNET : www.stemausrl.it - info@stemausrl.it

PAVIMENTI IN LEGNO MADE IN ITALY PER PASSIONE

SCHEMA PRODOTTO

In ottemperanza al Dlgs 206/2005

"Norme per l'informazione del consumatore "

- **Ragione sociale azienda venditrice STEMAU SRL**
- **Tipologia del prodotto : COLLEZIONE BIGGEST MADE IN ITALY**

Nome botanico: QUERCUS Nome commerciale: ROVERE

DIMENSIONI spessore 15/4mm larghezza 190mm lunghezza da 1000a 2000 mm, pezzi per pacco:8
norma uni di riferimento: UNI EN 13489.

Caratteristiche:

Prodotto composto da uno strato nobile di 4mm, con supporto composto da due strati di sfogliato di betulla e pioppo, incollati tra loro con collanti ad alta resistenza, lo spessore del primo strato di betulla e' di 8/9 mm, mentre il secondo è dello spessore di 2/3mm. Il primo strato è disposto ortogonalmente rispetto alla fibra del legno ed il secondo strato è disposto nel senso opposto al primo.

• Stoccaggio

Il prodotto deve essere conservato in ambienti asciutti, con imballo integro e chiuso.

• La posa e l'ambiente di posa

La posa deve avvenire con serramenti installati ed intonaci asciutti. L'umidità ambientale deve essere compresa tra il 45% e 65% e la temperatura non deve essere inferiore a 10°C. L'umidità dei sottofondi non deve superare il 2% in peso per massetti di tipo cementizi o normale o a rapida essiccazione, l'1,7% per massetti riscaldanti e lo 0,5% per massetti di anidride. La misurazione deve essere eseguita mediante igrometro a carburo immediatamente prima della posa. Prima della posa, l' installatore è tenuto a verificare il contenuto di umidità del parquet (9 ±2%); , il controllo dell'umidità deve essere effettuato con misuratore elettrico; in caso di contestazione solo la determinazione con il metodo della stufa, per pesata, può essere definita come quella di riferimento. Nella posa del pavimento in legno su massetto riscaldante, utilizzare possibilmente elementi di dimensioni ridotte e specie legnose maggiormente stabili. Evitare di incollare i fianchi degli elementi. Per ulteriori indicazioni sulla posa fareriferimento al "Manuale per la posa di pavimenti di legno per uso civile" edito da Edilegno / Feder legno Arredo.

Il sottofondo sul quale andrà posato il pavimento in legno deve avere una superficie liscia. Prima della posa verificare:

controllo della planarità superficiale, della compattezza superficiale ed eventuali fessure evidenti del massetto dovranno essere consolidate con adeguati prodotti. Questo pavimento in legno si posa flottante prevedendo nel sottofondo un materasso fonoassorbente.

• Condizioni di utilizzo

L'umidità ambientale deve essere mantenuta tra il 45% e 65% e la temperatura tra i 18° e i 25° C. Utilizzare eventualmente dei vaporizzatori per mantenere l'umidità ambientale sui valori indicati. Nel primo periodo dopo la posa, evitare di coprire il pavimento con tappeti o altro, allo scopo di permettere una omogenea ossidazione del parquet.

• Specie legnose

Il legno è un materiale naturale, pertanto differenze cromatiche e di fibratura tra i diversi elementi sono da considerarsi tipiche del prodotto. Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono da intendersi indicative e non vincolanti. Il colore del legno, una volta esposto alla luce solare, tende generalmente a scurirsi e ad uniformarsi. Si riportano di seguito alcune più comuni esperienze riscontrate tra le specie legnose più utilizzate.

- Doussiè : differenze cromatiche tra singoli elementi originariamente uguali possono manifestarsi a seguito dell'esposizione alla luce solare.
- Teak: al momento della posa il legno può presentare variegature e aloni naturali che, a contatto con la luce, tendono a scomparire
- Iroko, Doussiè, Merbau, Wengè : gli elementi legnosi possono contenere concrezioni naturali con colorazioni dal biancastro al giallo limone.

• Manutenzione

Per una buona manutenzione di un pavimento verniciato osservare le seguenti precauzioni:

- prevedere all'ingresso dell'abitazione uno zerbino mantenuto pulito per allontanare dalle soles delle scarpe polvere e particelle abrasive.

Non utilizzare elettrodomestici a produzione di vapore tipo vaporetto polti o similari

eventuali contestazioni dovranno essere sollevate con raccomandata A.R. entro otto giorni dal ricevimento della merce e comunque prima dell'inizio della posa in opera. L'utilizzazione o l'alienazione del materiale da parte del compratore costituiscono suo riconoscimento della corrispondenza di esso a quello pattuito nonchè rinuncia a qualsiasi contestazione. Qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa, il compratore dovrà immediatamente sospenderla informando contestualmente la casa, pena la decadenza di ogni suo diritto. Gli obblighi della casa non potranno andare oltre al ritiro e sostituzione del materiale riconosciuto difettoso.

NON SONO ACCETTATE CONTESTAZIONI SUL MATERIALE POSATO.