

Palissandro
Palissandro



Stemau



Produzione Pavimenti in Legno



Specie legnosa: PALISSANDRO



Produzione Pavimenti in Legno

Stema S.r.l.

Sede Legale e Showroom Via Pieve Ligure, 15 00168 Roma
Deposito e Showroom Via Refrancore, 26 00166 Roma
Stabilimento di Produzione Via Morsasco, 41 00166 Roma
Telefono 06.45.50.22.60 - info@stemausr.it - www.stemausr.it
P.I. 01814361000 - C.F. 07578980588

SCHEMA INFORMATIVA In ottemperanza alle disposizioni di legge D.Lgs. n. 206/2005 "Norme per l'informazione del consumatore"

NORME DI RIFERIMENTO: UNI EN 13489
NOME COMMERCIALE: PALISSANDRO
NOME BOTANICO: DALBERGIA NIGRA
FAMIGLIA: LEGUMINOSAE PAPILIONACEAE
PROVENIENZA: ASIA
OSSIDAZIONE: BASSA
DUREZZA: ELEVATA
DENSITA': FRESCO 1000-1100 Kg/m³ - SECCO 800-900 Kg/m³
ESSICCAZIONE: LENTA PER EVITARE FESSURAZIONI E DEFORMAZIONI
AREA DI CRESCITA: INDIA - THAILANDIA - INDONESIA
COLORE: SCURO, BRUNO TENDENTE AL ROSSASTRO
CARATTERISTICHE: LEGNO ROBUSTO, RESISTENTE, DUREVOLE, STABILE, FACILMENTE LAVORABILE

PALISSANDRO SELECT



SELECT ● **TONALITA' UNIFORMI, VENATURE OMOGENEE, PICCOLI NODI OCCASIONALI**
NATURE ▲ **LEGGERE SFUMATURE CROMATICHE, VENATURE ACCENTUATE, NODI CONTENUTI**
RUSTIC ■ **MARCAE VARIAZIONI DI COLORE, VENATURE DECISE, NODI E SPACCATURE VISIBILI**

Specifiche tecniche del Parquet Prefinito 2 o 3 strati di PALISSANDRO

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Densità kg/m ³	800-900	
Spessore nominale strato superiore mm	3/4	
Reazione al fuoco	Dfl-S1	UNI EN 14342-2013 EN 13501-1
Conduktività termica W/Mk	0,15	UNI EN 14342-2013

GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZIONE

Posa 2 strati: con colla o flottante (solo per listoni di larghezza 120 mm in su).

Posa 3 strati: flottante

Si consiglia di utilizzare colle prive di solventi per evitare macchie sulla superficie.

Si consiglia per la posa flottante, di utilizzare un materassino ammortizzante o isolante.

Posa su riscaldamento a pavimento: idoneo (se le condizioni dell'impianto lo prevedono e rispettano la normativa).



Produzione Pavimenti in Legno

Stemau S.r.l.

Sede Legale e Showroom Via Pieve Ligure, 15 00168 Roma

Deposito e Showroom Via Refrancore, 26 00166 Roma

Stabilimento di Produzione Via Morsasco, 41 00166 Roma

Telefono 06.45.50.22.60 - info@stemausr.it - www.stemausr.it

P.I. 01814361000 - C.F. 07578980588