

## CRITERI DI SELEZIONE E NORME DI RIFERIMENTO

**NORMA UNI EN 13489**

SELECT ●  
 NATURE △  
 RUSTIC ■  
 CLASSE LIBERA  
 MIX 1  
 MIX 2



Classificazione per legni di latifoglie

Faccia dell'elemento			
CARATTERISTICHE	●	△	■
<b>Alburno sano o cuore*</b>	Non consentito Non consentito	Consentito Consentito fino al 50% della faccia anteriore, se distribuito	Consentite tracce leggere Consentito
<b>Nodi**</b>			Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet
Sani e aderenti	Consentiti se: diametro ≤2 mm se non raggruppati***	Consentiti se: diametro ≤5 mm se non raggruppati***	
Marci	Consentiti se: diametro ≤1 mm se non raggruppati***	Consentiti se: diametro <2 mm se non raggruppati***	
<b>Cretti (setolature)</b>	Non consentiti	Non passanti. Consentiti se la larghezza ≤0,5% della larghezza dell'elemento	
<b>Inclusioni di corteccia</b>	Non consentite	Non consentite	
<b>Colpo di fulmine</b>	Non consentito	Non consentito	
<b>Deviazione della fibratura</b>	Consentita, nessun limite	Consentita, nessun limite	
<b>Variazione di colore</b>	Consentita. Consentite leggere tracce di scolorimento naturale (linee minerali)	Consentita	
<b>Raggi parenchimatici (specchiature)</b>	Consentiti	Consentiti	
<b>Alterazione biologica</b>	Non consentiti	Non consentita	
Parti non visibili			
Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni in legno.			
* L'alburno sano o il "cuore" devono essere scelti secondo la specie di legno interessata. ** Le spaccature nei nodi e i fori causati dai nodi più grandi di 3 mm devono essere riempiti. *** I nodi si considerano raggruppati se la distanza che li separa, misurata da bordo a bordo, non è maggiore di 30 mm.			